L'Aretino

III° scelta

Alburno sano	Consentito in tracce
Nodi (spaccati, stuccati, senza limiti)	Consentiti
Alterazioni di colore giallo	Consentita
Cretti (setolature)	Consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita
Deviazione della fibratura	Consentita
Cuore sano	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, ecc.)	Consentite
Tracce dei listelli	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiatura)	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita, ad eccezione dell'azzurramento e dei fori neri da insetti (moschettature)

Parti non visibili: tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno