



Alburno sano	Non consentito
Nodi (sani, aderenti, non stuccati)	Consentiti con diametro inferiore o uguale a 10 mm
Alterazioni di colore giallo	Consentita
Cretti (setolature)	Non consentiti
Inclusioni di corteccia	Non consentite
Colpo di fulmine	Non consentito
Fibratura aggrovigliata	Consentita
Deviazione della fibratura	Consentita
Cuore sano	Consentito
Variazione di colore (incluso cuore nero, cuore rosso, ecc.)	Consentite; consentite anche leggere tracce di scolorimento naturale (linee minerali)
Tracce dei listelli	Non consentite
Raggi parenchimatici (specchiatura)	Consentiti
Alterazione biologica	Non consentita

Parti non visibili: tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza all'usura delle pavimentazioni in legno